

Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Корпус	Крышка	Клапан	Вывода	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS		Резина кислотостойкая	Латунь	GEL	Раствор серной кислоты в виде геля

Преимущества

- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение;
- Технология GEL;
- Продолжительный срок службы;
- Устойчивость к глубоким разрядам;
- Исключены утечки кислоты, гарантирована безопасная эксплуатация с другим оборудованием;
- Отсутствует газовыделение, достаточно естественной вентиляции;
- Нет необходимости в контроле уровня и доливе воды;
- Температурная стабильность характеристик.

Зарядные параметры

- Циклический режим (14,1±14,4 В/бат)
- Макс.разрядный ток (25°C).....450 А (5 сек)
 - Макс.зарядный ток.....11,2 А
 - Температурная компенсация.....18 мВ/бат
- Буферный режим (13,5±13,8 В/бат)
- Температурная компенсация.....18 мВ/бат

Технические характеристики

- Номинальное напряжение.....12 В
- Число элементов.....6
- Срок службы при t° = 20±5°C.....10-12 лет
- Номинальная емкость (25°C)
 - 20 часовой разряд (2,25 А; 10,8 В/бат).....45 Ач
 - 10 часовой разряд (3,85 А; 10,5 В/бат).....38,5 Ач
 - 5 часовой разряд (6,81 А; 9,9 В/бат).... 34,1 Ач
- Саморазряд..... 3% емкости в месяц при 25°C
- Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C).....7,0 МОм

Рабочий диапазон температур

- Разряд.....-20+60°C
- Заряд.....-10+50°C
- Хранение.....-20+60°C

Габариты (±2мм)

- Длина, мм.....198
- Ширина, мм.....166
- Высота, мм.....169
- Вес (±3%), кг.....13,7



Разряд постоянным током, А (при 25° С)

В/бат	15 мин	30 мин	45 мин	1 час	3 часа	5 часов	8 часов	10 часов	20 часов
9,6	62,9	41,0	31,4	24,3	10,2	7,4	4,77	3,97	2,28
9,9	60,8	40,6	31,0	23,8	10,0	7,0	4,73	3,93	2,27
10,2	60,4	39,3	30,6	23,3	9,8	6,89	4,68	3,89	2,26
10,5	58,9	38,1	29,3	22,8	9,7	6,81	4,63	3,85	2,25
10,8	57,4	36,1	26,6	21,9	9,5	6,72	4,56	3,81	2,23

Разряд постоянной мощностью, В/эл-т (при 25° С)

В/эл-т	15 мин	30 мин	45 мин	1 час	3 часа	5 часов	8 часов	10 часов	20 часов
1,60	115	74,1	59,0	47,0	19,4	13,7	9,3	7,71	4,41
1,65	113	72,6	58,8	46,3	19,2	13,6	9,2	7,66	4,38
1,70	110	71,2	57,0	45,2	19,1	13,5	9,2	7,62	4,38
1,75	108	69,4	54,3	44,1	18,9	13,4	9,2	7,62	4,38
1,80	105	67,5	53,0	43,0	18,7	13,2	9,1	7,62	4,35

Примечание: приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3-х контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию